

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			VITACARTA					Ref.	
			210	250	300	350	375		
Característica	Unidade	Variação	Objetivo						
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	5%	205	245	295	345	403	ISO 536:2000	
Espessura	mícron	5%	275	330	400	450	540	ISO 534:2000	
Umidade	%	+ - 1	6	6,5	7	8	8	ISO 105:1999	
Rigidez Taber	L	gf.cm	Objetivo	50	80	126	167	256	ISO 2493:2001
			Mínimo	43	68	107	142	218	
	T	Objetivo	21	34	56	75	108		
		Mínimo	18	29	48	64	92		
Rasgo	L	gf	15%	96	152	180	240	256	ISO 1974:2001
	T	gf		112	173	203	275		
Cobb Test	Forro	g/m <sup>2</sup>	35%	45	45	45	45	45	ISO 535:1999
	Suporte			45	45	45	45	45	

Climatização: 23 ± 2 °C, 50 ± 2 % UR (conforme NBR NM-ISO 187:2000).  
Outras características estão disponíveis e podem ser consultadas se desejado.